

30 GLUE HOME

LAMES À COLLER · RÉSIDENTIEL
FICHE TECHNIQUE · OCTOBRE 2026

Lame vinyle souple à coller de 2,0 mm, la plus fine du catalogue, pour la rénovation résidentielle

La 30 Glue Home est une lame vinyle souple à coller de 2,0 mm, la plus fine du catalogue, idéale en rénovation. Classée 31, elle offre 0,30 mm de couche d'usure, un embossage synchronisé et la finition TerraMat, polyuréthane durci aux UV, ultra-mate. Dans la gamme FloorEver, elle précède la 55 Glue Pro, 2,5 mm et classe 34, destinée aux locaux professionnels.



FE309 Chêne clair

- 2,0 mm, la lame la plus fine du catalogue
- Couche d'usure 0,30 mm, classe 31
- Colis de 5,38 m², 24 lames

2,0 mm

Épaisseur totale

0,30 mm

Couche d'usure

31

Classe d'usage, passage normal

5,38 m²

Par colis, 24 lames



Insensible
à l'eau



PVC recyclable



Pose collée



Faible dilatation



Chauffage au
sol 27 °C



Antistatique



FORMAT

DIMENSIONS

COLISAGE

Lame 184 × 1219 mm 5,38 m² · 24 lames

Vente au colis complet. Le colisage varie selon le décor : voir le tableau en page 2. Marge de coupe : +5 % en pièce rectangulaire, +10 % en pièce en L ou en couloir, +15 % en pose diagonale, arrondie au colis supérieur.

EMPLOI

- ✓ Rénovation : 2 mm, la lame la plus fine du catalogue ; vérifier les portes et les seuils
- ✓ Séjours, cuisines, chambres, salles de bains et WC, hors douche à l'italienne ; escaliers selon la notice escalier
- ✓ Pose collée sur support plan, propre, sec et cohésif : carrelage préparé, chape, béton, bois, ancien sol souple ; enduit ou ragréage sur primaire selon la notice
- ✓ Colle MS polymère en toutes pièces ; colle acrylique admise hors chauffage au sol, hors soleil direct et hors pièces humides

Garantie 20 ans en usage résidentiel

Pas de garantie commerciale en usage commercial. Selon le contrat de garantie commerciale FloorEver, consultable sur floorever.fr/pages/garantie, pour un sol posé et entretenu selon la notice de pose et les conseils d'entretien de sa gamme.

CARACTÉRISTIQUE

NORME

VALEUR

DESCRIPTION

Épaisseur totale	EN ISO 24346	2,00 mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0,30 mm
Traitement de surface	—	Finition TerraMat, polyuréthane durci aux UV, ultra-mate
Relief	—	Embossage synchronisé
Mode de pose	—	Collée, sur support plan, propre et sec
Poids	EN ISO 23997	4 035 g/m ²

CLASSIFICATION

Classement européen	EN ISO 10874	Classes 23 – 31, résidentiel intensif, commercial modéré
Équivalence UPEC	—	U2s P3, indicative
Réaction au feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Glissance	EN 13893	Classe DS
Glissance en milieu humide	DIN 51130	R10
Potentiel de charge électrostatique	EN 1815	< 2 kV, antistatique

QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

Émission dans l'air, TVOC à 28 jours	ISO 16000	< 20 µg/m ³ — classe A+
--------------------------------------	-----------	------------------------------------

PERFORMANCES, DÉCORS ET MISE EN ŒUVRE

FICHE TECHNIQUE · OCTOBRE 2026

CARACTÉRISTIQUE	NORME	VALEUR
PERFORMANCES		
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	< 0,12 %
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	< 0,10 mm
Efficacité acoustique, bruit d'impact	EN ISO 140-8	4 dB
Résistance aux chaises à roulettes	EN 425	Conforme
Solidité à la lumière	ISO 105-B02	> 6
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe T
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	Pas de dommage
Résistance thermique	EN 12524	0,02 m²-K/W
Chauffage par le sol	—	À eau, 27 °C max en surface

DÉCORS, FORMATS ET COLISAGE

RÉF.	DÉCOR	FORMAT (mm)	m²/ COLIS	COLIS/ PAL.
FEHG30111	FE111 Chêne Amboise gris	184x1219	5,38	60
FEHG30308	FE308 Chêne tradition	184x1219	5,38	60
FEHG30309	FE309 Chêne clair	184x1219	5,38	60
FEHG30312	FE312 Chêne miel	184x1219	5,38	60

Colisage et conditionnement palette par référence, octobre 2026.

MISE EN ŒUVRE, EN RÉSUMÉ

Acclimatation	24 h dans la pièce, colis fermés, à plat.
Support	Plan à 2 mm sous la règle de 2 m, 1 mm sous le réglet de 20 cm ; enduit ou ragréage sur primaire selon la notice. Humidité résiduelle : 4 % sur ciment, 0,5 % sur anhydrite. Ancien carrelage : joints comblés, surface dégraissée.
Colle	Colle MS polymère en toutes pièces ; acrylique admise hors chauffage au sol, soleil direct et pièces humides. Spatule crantée selon la fiche de la colle.
Jeu	Aucun jeu : coupe au plus juste ; mastic de finition en périphérie si besoin.
Marouflage	Au rouleau ou au maillet en caoutchouc blanc, du centre vers les bords, dans le temps ouvert de la colle.
Chauffage au sol	Plancher chauffant à eau, 27 °C max en surface ; rafraîchissant et rayonnant électrique exclus.
Mise en service	Passage à pied après 5 h, meubles et usage normal après 24 h ; 48 h avec une colle acrylique.
Entretien	Aspirateur, serpillière humide et nettoyant au pH neutre. Patins en feutre sous les meubles, jamais d'embouts en caoutchouc.

La notice de pose FloorEver de la gamme fait foi : conditions, supports, étapes, finitions, accessoires assortis et teintes de mastic.

PLINTHE ASSORTIE AU DÉCOR

PLINTHE ASSORTIE

FEAPLA + N° DE DÉCOR

2200 × 80 × 12 mm, composite bois/PVC revêtu du décor, insensible à l'eau. Colis de 10, soit 22 m.

Disponible pour les 18 décors du catalogue ; fiche « Plinthes et accessoires assortis ». Les profilés assortis sont réservés aux gammes à clipser. Plinthes PS blanches : fiche dédiée.

 Valeurs issues de nos rapports d'essais. Document non contractuel, révisable sans préavis. Notices de pose disponibles sur floorever.fr.