

55 CLIC PLUS

LAMES RIGIDES À CLIPSER · USAGE TRÈS INTENSIF

FICHE TECHNIQUE · OCTOBRE 2026

Lame vinyle rigide à clipser, classe 34, pour les commerces, les bureaux et l'habitat

La 55 Clic Plus est une lame vinyle rigide à clipser pour les locaux à passage très intensif et pour l'habitat. Elle réunit 0,55 mm de couche d'usure, un clic angle-angle, un embossage synchronisé et la finition TerraMat, polyuréthane durci aux UV, ultra-mate. Sa classe 34, ses 6,5 mm d'épaisseur et sa sous-couche intégrée de 1,5 mm la distinguent de la 55 Clic Rigid, classée 33.



FE312 Chêne miel

■ Classe 34, passage très intensif ■ Sous-couche intégrée de 1,5 mm, 19 dB

■ Trois formats : standard, large et XL

6,5 mm

Épaisseur totale, sous-couche de 1,5 mm comprise

0,55 mm

Couche d'usure

34

Classe d'usage, passage très intensif

19 dB

Efficacité acoustique



Insensible à l'eau



PVC recyclable



Clic ultra-résistant




Faible dilatation



Chauffage au sol 27 °C



Antistatique



FORMAT	DIMENSIONS	COLISAGE
Lame standard	180 × 1220 mm	1,76 m ² · 8 lames
Lame large	230 × 1220 mm	1,68 m ² · 6 lames
Lame XL	180 × 1500 mm	1,62 m ² · 6 lames

Vente au colis complet. Le colisage varie selon le décor : voir le tableau en page 2. Marge de coupe : +5 % en pièce rectangulaire, +10 % en pièce en L ou en couloir, +15 % en pose diagonale, arrondie au colis supérieur.

EMPLOI

- ✓ Locaux professionnels à passage très intensif : commerces, bureaux, hôtellerie
- ✓ Séjours, cuisines, chambres, salles de bains et WC, hors douche à l'italienne
- ✓ Pose flottante sur carrelage, chape, béton, bois ou ancien sol souple, support plan à 3 mm sous la règle de 2 m ; fractionnement au-delà de 20 m
- ✓ Jamais de sous-couche en plus de la sous-couche intégrée ; pare-vapeur sur chape, dalle et anhydrite

Garantie 25 ans en résidentiel · 10 ans en commercial

Selon le contrat de garantie commerciale FloorEver, consultable sur floorever.fr/pages/garantie, pour un sol posé et entretenu selon la notice de pose et les conseils d'entretien de sa gamme.

CARACTÉRISTIQUE	NORME	VALEUR
DESCRIPTION		
Épaisseur totale	EN ISO 24346	6,50 mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm
Traitement de surface	—	Finition TerraMat, polyuréthane durci aux UV, ultra-mate
Micro-chanfreins	—	4 côtés
Relief	—	Embossage synchronisé
Sous-couche acoustique	—	Intégrée, 1,5 mm
Poids	EN ISO 23997	10 030 g/m ²
CLASSIFICATION		
Classement européen	EN ISO 10874	Classes 23 – 34, résidentiel et commercial très intensif
Équivalence UPEC	—	U4 P3, indicative
Réaction au feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Glissance	EN 13893	Classe DS
Glissance en milieu humide	DIN 51130	R10
Potentiel de charge électrostatique	EN 1815	< 2 kV, antistatique
QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR		
Émission dans l'air, TVOC à 28 jours	ISO 16000	< 20 µg/m ³ — classe A+ à 28 jours

PERFORMANCES, DÉCORS ET MISE EN ŒUVRE

FICHE TECHNIQUE · OCTOBRE 2026

CARACTÉRISTIQUE	NORME	VALEUR
PERFORMANCES		
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	< 0,10 %
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	< 0,10 mm
Efficacité acoustique, bruit d'impact	EN ISO 140-8	19 dB
Résistance aux chaises à roulettes	EN 425	Conforme
Solidité à la lumière	ISO 105-B02	> 6
Résistance à la traction du clic	EN ISO 10582	Côté court 9,2 · côté long 3,8 kN/m
Résistance à l'usure	EN 13329	> 7 000 cycles
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	Pas de dommage
Résistance thermique	EN 12524	0,02 m²·K/W
Chauffage par le sol	—	À eau, 27 °C max en surface

MISE EN ŒUVRE, EN RÉSUMÉ	
Acclimatation	24 h dans la pièce, colis fermés, à plat.
Support	Plan à 3 mm sous la règle de 2 m, 1 mm sous le réglet de 20 cm ; au-delà, ragréage fibré sur primaire. Carrelage, chape, béton, bois, ancien sol souple admis.
Pare-vapeur et sous-couche	Film PE 200 µm sur chape ciment, dalle béton, anhydrite et terre-plein, même avec la sous-couche intégrée. Jamais de sous-couche en plus.
Jeu et fractionnement	Jeu périphérique de 5 mm, couvert par la plinthe. Fractionnement au-delà de 20 m.
Clic	Grand côté par inclinaison seulement, jamais à la frappe ; petit côté par inclinaison ou enclenché à plat, cale de frappe et maillet anti-rebond en PVC.
Température	Plancher chauffant à eau, 27 °C max en surface ; rafraîchissant et rayonnant électrique exclus. Pièces non chauffées de 5 à 40 °C ; baie vitrée au soleil admise, stores conseillés.
Entretien	Aspirateur, serpillière humide et nettoyeur au pH neutre. Patins en feutre sous les meubles, jamais d'embouts en caoutchouc.

La notice de pose FloorEver de la gamme fait foi : conditions, supports, étapes, finitions, accessoires assortis et teintes de mastic.

DÉCORS, FORMATS ET COLISAGE

RÉF.	DÉCOR	FORMAT (mm)	m²/ COLIS	COLIS/ PAL.
FECH55101	FE101 Chêne Valigny naturel	180×1220	1,76	75
FECH55102	FE102 Chêne Valigny doré	180×1220	1,76	75
FECH55103	FE103 Chêne Estérel cérusé XL	180×1500	1,62	75
FECH55104	FE104 Chêne Haguenau huilé nat. XL	180×1500	1,62	75
FECH55105	FE105 Chêne Haguenau huilé gris XL	180×1500	1,62	75
FECH55106	FE106 Chêne Chantilly amande	230×1220	1,68	76
FECH55107	FE107 Chêne Chantilly blond	230×1220	1,68	76
FECH55108	FE108 Chêne Amboise authentique XL	180×1500	1,62	75
FECH55109	FE109 Chêne Amboise cannelle XL	180×1500	1,62	75

Colisage et conditionnement palette par référence, octobre 2026.

ACCESSOIRES ASSORTIS AU DÉCOR

PLINTHE ASSORTIE FEAPLA + N° DE DÉCOR 2200 × 80 × 12 mm, composite bois/PVC revêtu du décor, insensible à l'eau. Colis de 10, soit 22 m.	PROFILÉ DE TRANSITION FEATRA + N° DE DÉCOR 2200 × 45 mm, composite pierre/PVC revêtu du décor, livré avec son rail. Jonction entre deux sols de même niveau. Rail collé au support, profilé posé dans le rail.	PROFILÉ D'ADAPTATION FEAADA + N° DE DÉCOR 2200 × 45 mm. Rattrapage de niveau avec un sol voisin. Même système à rail.	PROFILÉ D'EXTRÉMITÉ FEAEXT + N° DE DÉCOR 2200 × 35 mm. Arrêt du sol contre une baie ou un seuil. Nez de marche FEANEZ 1220 × 115 × 30 mm pour FE308, FE309 et FE312 : se clipse à la lame 55 Clic Plus, l'ensemble se colle à la marche.
---	---	--	---

Disponibles pour les 18 décors du catalogue ; fiche « Plinthes et accessoires assortis ». Plinthes PS blanches et sous-couche HD : fiches dédiées.

 Valeurs issues de nos rapports d'essais. Document non contractuel, révisable sans préavis. Notices de pose disponibles sur [floorever.fr](https://www.floorever.fr).